



**Клей плиточный**  
**класс C1E**  
**для внутренних и наружных работ**  
**ГОСТ Р 56387-2018**



Сухая клеевая смесь на основе портландцемента, с добавлением в качестве заполнителя фракционного кварцевого песка. Содержит специальные химические добавки которые придадут смеси пластичность и адгезию на традиционных строительных основаниях.

#### Область применения

Плиточный клей для внутренних и наружных работ по облицовке стен и полов. Подходит для использования в системах «теплый пол».

#### Подготовка основания

Очистить основание от пыли, грязи, жиров, краски, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию клея. Непрочные участки и отслоения следует удалить. Неровности до 5 мм выровнять с помощью данной смеси.

Цементные основания должны выдерживаться не менее 28 дней и быть сухими. Для улучшения адгезии сильно и неравномерно впитывающую влагу основания обработать грунтовкой в один или два слоя.

#### Порядок работы

Основание обработать грунтовкой «Habez-Прайм» или «Habez-Универсал». Содержимое мешка 25 кг высыпать в емкость с 5-7 литрами чистой холодной воды. Перемешать строительным миксером до однородной массы. Выдержать 5 минут и перемешать еще раз. Приготовленный клей наносить на основание тонким слоем и разровнять зубчатым шпателем. На нанесенный раствор с легким нажимом уложить плитку. Корректировку плитки производить не более чем 15 минут.

#### Меры предосторожности

При работе с клеем использовать защитные средства (резиновые перчатки). Не допускать попадания в глаза, а также длительного контакта с кожей.

#### Хранение

Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке 12 месяцев.

**максимальный рекомендованный размер плитки для внутренних и наружных работ**

для стен, см	30X30
для пола, см	45X45

#### Область применения:

Внутренние помещения с нормальным уровнем влажности (жилые комнаты, кухни, коммерческие помещения и т.п.)	ДА
Внутренние помещения с повышенным уровнем влажности (ванные, душевые комнаты, подвалы и т.п.)	ДА
Фасады и другие наружные поверхности (кроме цоколя, балконов)	ДА
Устройство теплых полов	ДА
Сложные поверхности подверженные нагрузкам, деформациям и климатическому воздействию (цоколи, балконы, лестничные марши, крыльцо и т.п.)	НЕТ
Для чаши бассейнов, фонтанов	НЕТ
Тип плитки	КЕРАМИЧЕСКАЯ
Тип основания	
Бетонное (моноклитное, панельное)	ДА
Кирпичное	ДА
Газо-, пенобетонное и другое сильно впитывающее	ДА
Оштукатуренное (гипсовое, цементное)	ДА
плиты ГВЛ, ГКЛ	НЕТ

#### Технические характеристики:

Цвет	серый
Основа	портландцемент
Расход воды	0,22-0,25 л/кг смеси
Жизнеспособность раствора	3 часа
Температура основания и окружающей среды	от + 5 °C до +30 °C
Время корректировки плитки	10-15 минут
Открытое время	15 минут
Толщина слоя	2-5 мм
Расход на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм	1,7-1,8 кг
Первоначальный набор прочности	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Адгезия (прочность на отрыв)	не менее 0,6 МПа
Морозостойкость	F50
Срок хранения	12 месяцев