# ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВАННОЙ И КУХНИ СИЛИКОНОВЫЙ

# KSK-180, KSK-181, KSK-183, KSK-184



#### ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2024

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный герметик с системой отверждения ацетокси содержит специальные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибков. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь и т. д. Применяется для уплотнения соединительных швов и герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхностей, заделки швов между плитками. Образует прочный долговечный шов, после отверждения сохраняет деформационную подвижность до ±25%, не собирает плыь, устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Быстро покрывается плёнкой. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.

#### СВОЙСТВА

- Предотвращает появление плесени
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Отличная адгезия к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, анодированному алюминию, дереву, ПВХ, фарфору и другим строительным материалам.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от −40 °С до +180 °С.
- Время образования поверхностной плёнки 15—25 мин., скорость отверждения герметика 3 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).
- На 20—22 погонных метра при диаметре валика 4 мм.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +40 °С, температура герметика должна составлять +20...25 °С.
- Герметик наносить на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45° по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Инструменты и загрязнённые герметиком поверхности очистить растворителем (уайт-спирит, ацетон) до отверждения герметика.
- Затвердевший герметик удалить механическим способом.

Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами. Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов. Не окрашивать!

#### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

24 месяца при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом месте. Сохраняет свои свойства после длительного замораживания до -30 °C. Размораживать без дополнительного нагрева при температуре  $+20\pm5$  °C.

#### **УПАКОВКА**

Картридж 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

# COCTAB

силиконовый полимер, пластификаторы, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, антигрибковые и другие функциональные добавки.

## УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Прямой контакт с незасохшим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Вредно для водных организмов.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.



 К5К-180
 К5К-181
 К5К-183
 К5К-184

 прозрачный
 белый
 серый
 бежевый

4606445052718 EAN: EAN: 4606445052732 EAN: 4606445052749 FAN: 4606445052725 ITF: 14606445052715 14606445052722 14606445052739 ITF: 14606445052746 ITF: ITF:





Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

